












TECHNICAL FEATURES

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ISO 13006 _ EN14411 _ GRUPO BIa UGL

Technical Features Données techniques Technische eigenschaften Características técnicas	Test method Méthode d'essai Prüfmethod Norma	Prescribed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor Prescrito	Typical Value Valeur Typique Typischer Wert Valor Típico
 <p>Size - Length and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und Breite Dimensão - Comprimento e largura</p> <p>Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectilinearidade das arestas</p> <p>Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidade</p> <p>Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planaridade</p> <p>Thickness Épaisseur Dicke Espessura</p>	ISO 10545 - 2	Rectified ±0,3%, máx ± 1 mm	Conform Conforme Gemäß Conforme
		Rectified ±0,3%, máx ± 0,8 mm	Conform Conforme Gemäß Conforme
		Rectified ±0,3%, máx ± 1,5 mm	Conform Conforme Gemäß Conforme
		Rectified ±0,4%, máx ± 1,8 mm	Conform Conforme Gemäß Conforme
		±5% (máx ± 0,5 mm)	90x90 TC _ NR 11,0 mm 60x60 TC _ NR _ ASR 10,5 mm 30x60 TC _ NR 10,5 mm 90x90 P 10,5 mm 60x60 _ 30X60 P 10,0 mm
 <p>Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água</p>	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	0,03%
 <p>Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura</p> <p>Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S) Resistência à flexão (S)</p>	ISO 10545 - 4	≥ 35N/mm ²	50N/mm ²
 <p>Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß Resistência à abrasão profunda</p>	ISO 10545 - 6	≤ 175mm ³	123 mm ³
 <p>Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Dilatação térmica linear</p>	ISO 10545 - 8	As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom hersteller angegeben Conforme indicado pelo fabricante	$\alpha \leq 6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 <p>Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico</p>	ISO 10545 - 9	As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom hersteller angegeben Conforme indicado pelo fabricante	Resistant Résistant Beständig Resistente
 <p>Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo</p>	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Resistant Résistant Beständig Resistente
 <p>Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência às manchas</p>	ISO 10545 - 14	As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur UGL Wie vom hersteller angegeben Conforme indicado pelo fabricante	4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
 <p>Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química</p>	Cahier CSTB 3778	As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur UGL Wie vom hersteller angegeben Conforme indicado pelo fabricante	3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração
 <p>Slip resistance Résistance à la glissance Rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento</p>	DIN 51130	As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom hersteller angegeben Conforme indicado pelo fabricante	R11 ASR R10 NR
	DIN 51097		Class C ASR Class B NR
	BS 7976		≥36 ASR _ NR
	AS/NZS 4586		P3 NR
 <p>Shade variation Denuançage Farbspiel Destonalização</p>	ANSI A137.1	V0 None _ Nul _ Gleich Null _ Nulo V1 Minor _ Léger _ Leicht _ Ligeiro V2 Low _ Faible Gering Baixo V3 Medium _ Moyen _ Mittelmäßig _ Médio V4 Major _ Elevé _ Stark _ Alto	V2 Slight variation Variation légeré Leichte Variation Ligeira variação

It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411_Group BIa UGL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal.

Le respect de la norma EN14411_Group BIa UGL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractère.

Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Group BIa UGL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.

É garantido o cumprimento da norma EN 14411_Group BIa UGL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial.